



SCHEDA TECNICA TIMBORY PELLETS

Potere Calorifico	ca. 17,5 MJ/kg = 4,9 kWh/kg
Contenuto umidità	ca. 7 %
Residuo Ceneri	ca. 0,3 %
Massa volumica apparente	650 kg/m ³
Temperatura di rammollimento ceneri	1.400 °C
Abrasione	1,7 %